

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

### DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 30X30X4 - GUÍA


### CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 30X30X4 - UT - 7T - H - B

### ASPECTO

COLOR	GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCO
TEXTURA SUPERFICIAL	ACANALADA
FISURAS EN CARAS VISTAS	NO DEBE PRESENTAR
COQUERAS, DESCONCHADOS	NO DEBE PRESENTAR

### MEDIDAS

LONGITUD (mm)		300 (±0,3%)	
ALTURA	h (mm)	40 (±2)	
	h <sub>1</sub> (mm)	40 (±2)	
ANCHURA	b (mm)	300 (±0,3%)	
	b <sub>1</sub> (mm)	300 (±0,3%)	
ESPESOR DOBLE CAPA (mm)		≥4	
CHAFLÁN	d <sub>0</sub> (mm)	-	
	d <sub>a</sub> (mm)	-	
ALABEO (mm)		-	
CONICIDAD LONG. (mm)		-	
CONICIDAD TRANS. (mm)		-	
CONICIDAD TOTAL (mm)		-	
ANCHURA ALAS APOYO (mm)		-	

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

CLASE RESISTENTE	Valor medio (Mpa)	≥5,0
	Carga rotura (H/mm)	≥7,0
ABSORCIÓN	Media	≤6%
	Individual	-
DESGASTE (mm)		≤23

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

### DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 30X30X6 - GUÍA


### CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 30X30X6 - UT - 14T - H - B

### ASPECTO

<b>COLOR</b>	GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCO
<b>TEXTURA SUPERFICIAL</b>	ACANALADA
<b>FISURAS EN CARAS VISTAS</b>	NO DEBE PRESENTAR
<b>COQUERAS, DESCONCHADOS</b>	NO DEBE PRESENTAR

### MEDIDAS

<b>LONGITUD (mm)</b>		300 (±0,3%)	
<b>ALTURA</b>	h (mm)	60 (±2)	
	h <sub>1</sub> (mm)	60 (±2)	
<b>ANCHURA</b>	b (mm)	300 (±0,3%)	
	b <sub>1</sub> (mm)	300 (±0,3%)	
<b>ESPESOR DOBLE CAPA (mm)</b>		≥4	
<b>CHAFLÁN</b>	d <sub>0</sub> (mm)	-	
	d <sub>a</sub> (mm)	-	
<b>ALABEO (mm)</b>		-	
<b>CONICIDAD LONG. (mm)</b>		-	
<b>CONICIDAD TRANS. (mm)</b>		-	
<b>CONICIDAD TOTAL (mm)</b>		-	
<b>ANCHURA ALAS APOYO (mm)</b>		-	

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

<b>CLASE RESISTENTE</b>	Valor medio (Mpa)	≥5
	Carga rotura (H/mm)	≥14
<b>ABSORCIÓN</b>	Media	≤6%
	Individual	-
<b>DESGASTE (mm)</b>		≤23

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022